

METOSEAL RENOX 300 P

BETON YÜZEY CİLASI

ÜRÜN AÇIKLAMASI

METOSEAL RENOX 300 P, kullanıma hazır çok kolay uygulanabilen gerek prizini almış beton yüzeylerde gerekse her tür, yüzeyi Metop ile kaplanmış renkli zeminlerde gerekse her cins mozaik üzerine de kullanılabilen çok amaçlı bir üründür. Tatbik edilecek yüzeyler mutlaka tozdan, nemden ve varsa tüm gevşek parçalardan arındırılarak onarılması ve yüzeye gerekli zımpara veya iyi bir mekanik temizlikten sonra tatbik edilmelidir. Fırça ve rulo ile uygulama yapılabilir. Kuruduktan sonra yüzeyde ince parlak bir film tabakası bırakıncaya kadar bir veya birkaç katta sürülmelidir. **RENOX 300 P**, Solvent içerdiğinden kapalı mekanlarda kullanımı sırasında koku ve alev alabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliklerine dikkat edilerek ve gerekli tedbirler alınarak kullanılmalıdır. **RENOX 300 P**, Beton yüzeylere yukarıda açıklanan temizlikler yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Çift komponent olduklarından uygun kuruma süresince beklenmelidir. Bu süre 20 derecede 7 gündür. Bu süre içinde kimyasal ve sert mekanik tesirlere maruz kalmamalıdır. Mükemmel film oluşturma ve çok iyi aderans yapması nedeni ile kullanılan zeminlerde memnun edici sonuçlar verir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

METOSEAL RENOX 300 P, Kullanımı kolaydır beton yüzeyinde yekpare bir film tabakası oluşturur, Epoksi kökenlidir. Solvent içerir. Bu nedenle kullanırken mekanların kapalı olmamaları ve havalandırılmaları uygun olur. Oluşturdukları film tabakası uzun bir süre yaya trafiği için kullanım sağlarlar ancak zaman içinde yenilenmeleri gerekir. Malzeme şeffaf bir yapıdadır. Çok kolay kullanım verir. Yüzeysel kuruma 20 derecede 30-45 dakika. Tam kuruma 10 saattir. Tinerle inceltilemez. Malzeme kullanım kıvamındadır. Sadece temizlik için özel 5.05 tineri kullanılması tavsiye edilir. Beton yüzey sıcaklığının 10 °C 'nin altında ve bağıl nemin %70 in üzerinde olduğu durumlarda gerekli şartlar sağlanana kadar beklemeli ve uygulama yapılmamalıdır. **METOSEAL RENOX 300 P**, Güzel görünmesi arzu edilen tüm beton yüzeylerde veya özellikle hafif asit dayanımları istenen yerlerde ayrıca **METOPRES** baskılı beton sistemlerinin üzerlerinede yüzey koruyucu cila olarak da kullanılır.

KULLANIM AMAÇLARI

METOSEAL RENOX 300 P, güzel görünmesi arzu edilen tüm beton yüzeylerde veya özellikle hafif asit dayanımları istenen yerlerde ayrıca **METOPRES** baskılı beton sistemlerinin üzerlerinede yüzey koruyucu cila olarak da kullanılır.

SARFIYAT

Hava şartlarına ve yüzey durumuna göre 200-300 gr/m² kullanılır.

UYGULAMA

METOSEAL RENOX 300 P, solvent bazlı olduklarından beton yüzeylerde sonradan oluşacak nemlerden etkilenmez. Tatbikat sırasında yüzey temiz olmalıdır. Uygulamadan önce yine tercihen yüzeyde hafif bir asit yıkama veya mekanik temizlik yapmak uygun olacaktır. Sertleştirici kısım ana malzemeye ilave edilerek düşük devirde 3 dk karıştırılır karışım oranı Ağırlıkça 1/1 oranındadır. **METOSEAL RENOX 300 P**, kullanılmadan önce kendi içlerinde karıştırılmalı ve kullanılacak ölçülerde daha ufak kaplara alınarak kontrollü bir şekilde tatbik edilmelidir. Tatbikat bir rulo veya fırça yardımı ile yapılabilir ayrıca düşük basınçlı bir spreyle de uygulanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- ★ Solvent içerdiklerinden kullanım sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
- ★ Gözle temasında bol ılık suyla yıkanmalı ve bir hekime başvurulması tavsiye olunur.
- ★ Uygulama esnasında gözlük kullanılmalı, ortam kapalı alansa kullanılmamalı veya çok iyi havalandırılmalıdır. Ateş ile yaklaşılmamalı ve yangına karşı kullanıcı birimler gerekli önlemleri almalıdırlar.
- ★ Uygulama veya depolama anında gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
- ★ Yutulmamalıdır, yutulduğu takdirde derhal bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

METOP

METOP ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.